



LABORATORIUM BADAŃ FIZYKO-MECHANICZNYCH

RAPORT Z BADAŃ

Nr 56 / 1.26 / NM / 2003

Numer sprawy NM-9004-106/03

Metoda badań: PN-ISO 105-B02:1997/Ap1:2002 „Tekstylii. Badania odporności wybarwień. Odporność wybarwień na światło sztuczne. Test płowienia w świetle łukowej lampy ksenonowej”. Metoda 2.

Zlecniodawca: **ECOTEXTIL Andrzej Mruczek**
95-200 Pabianice, ul. Próżna 19

Przedmiot badań: **Tkanina meblowa BEST – kolor niebieski**
(skład 100% POLYOLEFIN)
Próbka dostarczona przez Zlecniodawcę.

Wyniki badań :

Lp.	Nazwa wskaźnika	Ocena / Stopień	Próbka
1.	Odporność wybarwień na światło	6 - 7	
Parametry wyznaczania: - typ aparatu - Xenotest 150; - warunki naświetlania: warunki strefy umiarkowanej wg. 6.1a normy PN-ISO 105 B02:1997/Ap1:2002 - warunki dokonania oceny - komora oświetleniowa zgodnie z pkt. 4.2.5 normy PN-ISO 105-B02:1997/Ap1:2002 - rodzaj oceny - ocena wizualna przez porównanie z niebieskimi wzorcami wełnianymi o odporności na światło od 1 (bardzo niska odporność) do 8 (bardzo wysoka odporność)			

Badania wykonała: mgr inż. Krystyna Wierus

Kierownik Laboratorium

Data otrzymania próbki: 25.04.2003r.

Data wykonania badań: 26.05.2003r.

Laboratorium Badań
Fizyko-Mechanicznych
KIEROWNIK
mgr inż. Zofia Wokuliska

UWAGI:

1. Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki.
2. Raport zawiera jedną stronę.
3. Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego raport nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.