

Articolo

FENICE h.150

Descrizione del test	Norma	Unità di misura	Valori e tolleranze
Composizione	Direttive CEE	%	75% WO 25% PA
Lunghezza e Altezza pezza	UNI 5113	m.	45 ± 5% 1,50 ± 5%
Grammatura	UNI EN 12127	gr./m ²	335 ± 7%
Resistenza all'abrasione - Martindale 12 KPA	UNI EN ISO 12947	Cicli	100.000 ± 20%
Pilling - Metodo Martindale	ISO 12945-2	grado 1-5	4 ± 1
Resistenza allo sfregamento a secco	EN ISO 105X12	grado 1-5	4 ± 1
Resistenza allo sfregamento a umido	EN ISO 105X12	grado 1-5	4 ± 1
Solidità alla luce Artificiale (Xenotest)	EN ISO 105 B02 Scala dei blu	grado 1-8	4 ± 1
Solidità della tinta al lavaggio a secco	UNI EN ISO 105 D01	grado 1-5	4 ± 1
Determinazione delle ammine aromatiche	UNI EN 14362 PART 1-2	ppm	Negativo/Negative
Determinazione dei coloranti dispersi allergenici	DIN 54231:2004		Negativo/Negative
Determinazione della formaldeide libera ed idrolizzata	UNI EN ISO 14184-1	ppm	Non rilevabile/Not detected
Determinazione dei coloranti cancerogeni	PdP 077-2007		Negativo/Negative
Determinazione del pH dell'estratto acquoso	UNI EN ISO 3071:2006	pH	(Valore medio/Mean value) 6.8 ± 0.5
Solidità all'acqua	UNI EN ISO 105 E01	grado 1-5	cambiamento di tono 4 ± 1 stingimento 3 ± 1
Manutenzione	Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.		
Simbologia di Manutenzione	UNI 8423		
Certificazioni:	 CLASSE 1 IM con schiuma standard ignifuga con densità 25 kg/mcu.  EN 1021 Part 1-2 using a standard Foam 20/22 Kg/cu.m.  Calif.Bull.117 June 2013		
Redatto: Serenella Vignolini	Approvato: Lorenzo Pugi		

Rapporti di prova, certificati e testimone del materiale testato sono conservati presso gli archivi della Pugi.rg Srl.
Il materiale oggetto della prova è stato prelevato a campione dalla ns. normale produzione.