



HRB 35 – 412



Wir bestimmen Qualität

CTL® GmbH Möbel Laboratorium, Carl-Bertelsmann-Str. 66, 33332 Gütersloh
Postfach 1350, 33243 Gütersloh, Deutschland

CTL® GmbH

Möbel Laboratorium

Postfach 1350, 33243 Gütersloh, Deutschland

Carl-Bertelsmann-Str. 66, 33332 Gütersloh, Deutschland

Telefon: +49 5241 300682 – 0, Telefax: +49 5241 300682 – 9

www.ctl-moebel.de

Email: info@ctl-automobil.de

ARTIKELPASS

Textum GmbH
Maschbruchstraße 27
32257 Bünde

Wasz znak:	p. Lutrop
Wasze pismo z dnia:	17.10.08
Data przyjęcia do badań:	20.10.08
Data wydania:	12.11.08
CTL-BR.:	503 409

Badania zgodnie z normą DIN EN 14465:2006 – tkanina meblowa do użytku w pomieszczeniu mieszkalnym**Nazwa artykułu: „Lotos”**

Badany parametr	Metoda badań wg norm	Wynik badania		Kategoria
		k.osnowy	k.wątku	
Odporność na rozerwanie	EN ISO 13934-1	711 N (21,5%)	405 N (26,5%)	A / B
Średnia wydłużenie przy zerwaniu	EN ISO 13937-3	50,3 N	27,2 N	A / B-C
Odporność nitek w tkaninie na przesunięcie w szwie	EN ISO 13936-2	2.0 mm	2.0 mm	A / A
Odporność na ścieranie (test Martindale)	DIN EN ISO 12947-1 + DIN EN ISO 12947-2	zerwanie nitki przy > 100. 000 suwów		A
Odporność wybarwień na światło	EN ISO 105-B02	ocena: 5		B
Odporność wybarwień na tarcie	EN ISO 105-X12	na sucho ocena: 5	na mokro ocena: 5	A / A

Badany parametr	Metoda badań / wg norm	Wynik badania		
Test papierosowy Zapalność tkaniny meblowej	BS 5852	pozytywny nie wystąpił zapłon		
Bally test	DIN 53 359 100 000 suwów	wzdłużnie pozytywny	w poprzek pozytywny	po przekątnej pozytywny
Siła rozerwania	DIN 53 530	wzdłużnie 32,3 N		w poprzek 27,6 N
Spray test	AATCC 22 *	ocena: 90		
Test olejowy	AATCC 118 **	ocena: 0		
Barwniki azowe	par.64 LFGB B 82.02-2,3,4,9 Wartość wykrywalna 5mg/kg Dopuszczalna wartość graniczna: 30mg/kg	nie stwierdzono		
Barwniki alergiczne		nie stwierdzono		
Zawartość formaldehydu	Karbazol, kwas siarkowy	nie stwierdzono		
Ftalany, plastyfikatory	Analiza GC/MS	nie stwierdzono		
Skład tkaniny		podkład: PES / CO powłoka: PU PES: 65,5% +/-1% CO: 34,5% +/-1%		

*

Skala ocen: 100 – bardzo dobrze, 80 – dobrze, 0 – bardzo źle

**

Skala ocen: 6 – bardzo dobrze, 3 – dobrze, 0 – bardzo źle

Gütersloh, 04.11.2008



Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.
Ohne schriftliche Genehmigung darf der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden..

